

فازهای الاستومری و PP در طی نرمسازی همزمان هر دو فاز پلیمری می‌توانند شدیداً کاهش یابند که در نتیجه آن یک ماده فوق العاده ساخت در دمای 40°C - و زیر آن حاصل می‌شود. از آنجایی که تنها جزء آمورف PP نرم می‌شود، جزء بلوری متأثر نمی‌شود و محدوده دمایی کاربردی بالاتر نگهداشته می‌شود. الاستومرهای گرمانترم (TPE) حاصله، توازن خواص مهندسی تا 125°C - داشته و بدليل جلوگیری از رفتار تسلیمی، نسبت به TPE های نرم نشده الاستیک تر می باشد.

واژه های کلیدی: نرمسازی؛ پلی پروپیلن؛ الستومرهای

- مقدمه:

افزودن حلالهای سبک مانند روغنها و هیدروکربنی به الاستومرهای تکنولوژی ثابتی در صنعت لاستیکسازی می‌باشد. اگر حال Tg پایین تری نسبت به الاستومر داشته باشد، Tg حاصله پایین آورده شده و اصطلاحاً بدان نرم کننده اطلاق می‌شود. نرم کننده موثر در محدوده ترکیبی وسیعی با پلیمر امتراج پذیر است و در محدوده دمایی گستردگی غیر فرار می‌باشد. بنابراین پلیمرها متورم گردیده و نهایتاً در حلالهای سبک غیرفعال حل می‌گردند. ثابت شده است که نیروی محرکه این فرآیند افزایش زیاد آنتروپی اختلاط ($T\Delta S$) بوده که تغییر متناظر مقدار انرژی داخلی (ΔH) در مقایسه کم می‌شود، بنابراین:

"نم کردن الاستومرهای"

پلی اولفینی، پلاستیکهای نیمه بلوری و مخلوطهای گره خورده در حین اختلاط مذابی"

حمدیرضا حقیقت پژوه - دکتری پلیمر دانشکده
فنی دانشگاه تهران - صندوق پستی ۱۷۶۶۵-۳۵۱
محمود ترابی انجی - دکتری پلیمر - استاد و
عضو هیئت علمی دانشکده فنی - دانشگاه تهران

۱- چکیده:

پلی اولفینهای نیمه بلوری مانند PP به شکل ایزو تکیک نوع PP تولید داخل (هم آرایشی) و سینیدیوتکنیک (شبه آرایشی) در دمای پایین بخاطر تبلور یکسانشان و Tg نسبتاً بالا، ترد و شکننده می‌شوند. در این مورد مشخص شده است که استرهای آلیفاتیکی غیر قطبی معینی بویژه، تالاتها^۱ و سباساتهای^۲ منوری می‌توانند تا حد زیادی Tg ترکیب آمورف PP را که همسوی با ملاحظات حجم آزاد می‌باشد، کاهش دهند. نقطه ذوب جزء بلوری نیز کمی کاهش داده می‌شود. این روش نرمسازی PP در مورد سیستمهای غیر همگن الاستومری گره زده شده در طی اختلاط مذابی PP و در حضور یک نرم کننده بکار گرفته شد. نرم کننده در هر دو جزء پلیمری مخلوط پراکنده گردید. بنابراین، دماهای Tg