

# تعیین ساختار EPR سنتز شده با کاتالیست خیلی فعال زیگلر-ناتا

غلامحسین ظهوری<sup>۱</sup>، محمدمهدی مرتضوی<sup>۲</sup>، رقیه جم‌جاه<sup>۲</sup>، سعید احمدجو<sup>۲</sup>

۱- دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم گروه شیمی

۲- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

G.Zohuri@proxy.ipi.ac.ir

کاتالیست بسیار فعال زیگلر-ناتا  $TiCl_4$  بر پایه  $SiO_2$ ،  $MgCl_2$  ساخته شد و همپلیمریزاسیون اتیلن - پروپیلن در فاز دوغابی با استفاده از سیستم کاتالیستی  $SiO_2/MgCl_2/TiCl_4/EB/TiBA/MPT/H_2$  در حلال هپتان صورت گرفت. ساختار زنجیری برای نمونه‌های EPR بدست آمده با درصد‌های اتیلن مختلف ۸۰٪، ۵۰٪، ۴۰٪، ۳۰٪ بررسی شد. مشخص گردید که افزایش درصد اتیلن باعث افزایش توزیع EEE و کاهش توزیع PPP می‌گردد. بهترین درصد اتیلن جهت تولید همپلیمر آمورف در درصد‌های ۳۰ تا ۵۰ درصد اتیلن در همپلیمر می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** کاتالیست هتروژن زیگلر-ناتا؛ توزیع توالی مونومرها؛ لاستیک اتیلن/پروپیلن

## مقدمه

از زمان کشف کاتالیست ZN تا به امروز این کاتالیست‌ها کاربرد وسیعی در صنایع و تولید پلیمرهای مهمی نظیر پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن، EPR و PBR داشته است. پلیمریزاسیون لاستیک EPM بصورت عمومی با کاتالیست‌های هموژن زیگلر-ناتا بر پایه وانادیم مانند  $VCl_4$ ،  $VOCl_3$  [۴-۱] انجام می‌گرفته است. البته کاربرد کاتالیست‌های هموژن بر پایه تیتانیم و کاتالیست‌های متالوسن جهت تولید لاستیک EPR به تازگی کاربرد وسیعی پیدا کرده است [۵] خواص فیزیکی لاستیک EPR شدیداً وابسته به توزیع تسلسل مونومرها می‌باشد [۶-۱۰] روش

CNMR در میان روش‌های موجود تکنیک موثری جهت شناختن ساختار EPR می‌باشد [۱۱ و ۱۲]

## تجربی

سیستم کاتالیستی  $SiO_2/MgCl_2/TiCl_4/EB/MPT$  طبق روش خاصی تهیه گردید. همپلیمریزاسیون EPR با استفاده از این کاتالیست و TiBA بعنوان کمک کاتالیست و با استفاده از دو الکترون دهنده اتیل بنزوات (EB) و پارا متیل تولوئات (MPT) انجام گرفت. لاستیک EPR در راکتور یک لیتری بوچی مدل bcp280 به صورت Semibatch که سیستم کنترل کننده دما و دور همزن و فشار را نیز به همراه دارد انجام گرفت. در راکتور ابتدا