

رشد و مشخصه‌یابی تک بلور $\alpha\text{-NiSO}_4\cdot6\text{H}_2\text{O}$ در جهت [۰۰۱] به روش SR

همتی، محمد؛ رضاقلی‌پور دیزجی، حمید

آزمایشگاه رشد بلور، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان

چکیده

بلور بزرگ استوانه‌ای شکل سولفات نیکل با شش مولکول آب در فاز α ($\alpha\text{-NiSO}_4\cdot6\text{H}_2\text{O}$ ($\alpha\text{-NSH}$)) در جهت [۰۰۱]^۱ به قطر ۲۰ میلی‌متر و طول ۱۴۰ میلی‌متر به روش (SR) از محلول آبی رشد داده شد. بلور رشد یافته‌ی $\alpha\text{-NSH}$ توسط آزمایش پرتو ایکس (XRD) طیف سنجی عبور نوری (UV-Vis) و تجزیه و تحلیل وزنی-حرارتی (TGA) بررسی شد. با توجه به محدوده عبور، از این بلور می‌توان به عنوان فیلتر میان گذار فرابنفش استفاده کرد.

Growth and Characterization of $\alpha\text{-NiSO}_4\cdot6\text{H}_2\text{O}$ Single Crystal in [001] Direction by SR Method

Hemmati, Mohaddese; Rezagholipour Dizaji, Hamid

Crystal Growth Lab., Department of Physics, University of Semnan

Abstract

Large cylindrical [001] direction α -nickel sulphate hexahydrate crystal ($\alpha\text{-NiSO}_4\cdot6\text{H}_2\text{O}$ ($\alpha\text{-NSH}$)) with 20mm diameter and 140mm length was grown from aqueous solution by Sankaranarayanan–Ramasamy (SR) method. The grown crystal was examined by X-ray diffraction(XRD), UV-Vis-NIR spectroscopy and TGA analysis methods. Considering the transmission region, this crystal can be used as a UV band-pass filter.

موج هادرد. فیلترهای نوری فرابنفش (ULF) در سیستم‌های نوری خورشیدی قوی، سیستم‌های هشداردهنده موشک و حسگرهای UV سیستم‌های هلیکوپتر و هواپیما استفاده می‌شود و به طور صنعتی بلورهای NSH برای این هدف به کار برده می‌شوند^[۱]. بلور $\alpha\text{-NSH}$ تاکنون به روش کاهش دما و تبخیر رشد داده شده است^[۲-۵].

در کارحاضر با استفاده از روش جدید رشد از محلول به نام SR، بلوری استوانه‌ای شکل در جهت [۰۰۱]^۱ رشد داده شد. این روش اولین بار توسط افرادی به نامهای Sankaranarayanan و Ramasamy برای رشد بنزووفنون مورد استفاده قرار گرفت^[۶]. از محسن این روش می‌توان به بازده ۱۰۰٪ تبدیل ماده‌ی حل شده‌ی محلول به بلور، سادگی تجهیزات، جلوگیری از رشد میکروبی،

مقدمه

به عنوان یک عنصر اپتیکی مهم، فیلترهای نوری فرابنفش اجازه می‌دهند که نور فرابنفش به طورگزینشی عبور کند و معمولاً این فیلترها از بلورهای اپتیکی خاصی استفاده می‌کنند. عموماً برای بیشتر بلورهای اپتیکی مشخصه‌ی عبور اپتیکی از ناحیه UV تا نزدیک IR پیوسته می‌باشد و فقط برای تعداد کمی از آن‌ها ناپیوسته است مانند سولفات نیکل با شش مولکول آب. این بلور دارای یک نوار عبور عریض در ناحیه میانی فرابنفش است که برای کاهش عبور تابش در محدوده مرئی و فرابنفش نزدیک مفید است. بلور NSH بازدهی عبور بالایی را در نوار باریک (۲۵۰-۳۴۰ nm) نشان می‌دهد، عبور متوسطی را در (۴۵۰-۶۰۰ nm) دارا می‌باشد و جذب بسیار قوی را در سایر طول